

Gold auf Fluss

Edelmetallpräparate

Farbe	Produkt	Edelmetall- gehalt	Glas	Bleiglas (Brenntemperatur max. 540°C)	Beschichtetes Glas	Bemerkungen
gelb	GG 5121	10+12%	●			-
gelb	GGP 2027	8-12%	●		●	sehr verträglich auf vielen Glaszusammensetzungen
gelb	GGP 2027/3	8+10%	●		●	hohe Viskosität
gelb	GGP 1100 D	8,5%	●	●		-
platin	GP 5113	10,5%	●	●		-
platin	GP 5150	10,5%	●			
platin	GPP 4007	8%	●	●	●	sehr verträglich auf vielen Glaszusammensetzungen

Spezialunterlagen / Flüsse

Farbnummer	Farbbezeichnung	Brenn- temperatur ca.	Optik nach dem Ausbrand	silberhaltig	bleifrei	cadmiumfrei	resistent	Vergoldung im ersten Feuer	Vergoldung im zweiten Feuer	Bemerkungen
H 50201	Farblos	580°C	glänzend		●	●		●	●	bleifreier Fluss
H 30007	Farblos	580°C	glänzend			●			●	bleihaltiger Fluss

Hilfsmittel

Siebdruck- medium	Viskosität 1)	Feststoff- anteil ca.	Verdünner	Porzellan	Bone China	Vitreous China	Steingut	Glas	Email	Bemerkungen
Nr. 221	120-130 / 4 mm	46%	V 193	●	●	●	●	●	●	Medium
Nr. 238	55-65 / 3 mm	50%	V 63		●	●	●	●	●	Medium

1) Auslaufzeit in Sekunden gemessen in einem DIN-Becher, Temperatur: 20°C