

Farbe	Produkt	Edelmetall- gehalt	Glas	Bleiglas (Brenntemperatur max. 540°C)	Beschichtetes Glas	Bemerkungen*
hellgelb	PGP 6001	18+23%	●			-

Diese Präparate können Silber enthalten.

* Alle Polieredelmetallpasten müssen vor Gebrauch aufgerührt werden