

**Glas / Direktsiebdruck
Glanzgold (UV-härtend)**

Farbe	Produkt	Edelmetall- gehalt	Brennbereich 580-620°C	Schockbrand	Bemerkungen
gelb	GGP 2152/UV	12%		●	-
gelbbrot	GGP 2151/UV	12%	●		-

**Glas / Direktsiebdruck
Glanzplatin (UV-härtend)**

Farbe	Produkt	Edelmetall- gehalt	Brennbereich 580-620°C	Schockbrand	Bemerkungen
platin (hell)	GPP 4531	10%	●		-
platin	GPP 4532	11%		●	-

Diese Präparate können Silber enthalten.